



PRÉSENTATION

- ♦ Durcisseur de surface pour dallages béton.
- ♦ Produit à saupoudrer à base de ciment de haute qualité, de sable de quartz et d'additifs.
- ♦ Mélange prêt à l'emploi, composé de ciment Portland de haute qualité, de sable de quartz et d'additifs.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Couleur	Gris – Colorée sur commande
Densité apparente	1,500 - 1,900 gr/cm ³

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

♦ SEPRACHAPE possède les caractéristiques suivantes :

- ✓ Liaison monolithique;
- ✓ Haute résistance à l'abrasion;
- ✓ Réduction du poussierage en surface;
- ✓ Amélioration de la tenue aux huiles et graisses;
- ✓ Amélioration de la résistance aux chocs.

DOMAINES D'APPLICATION

♦ SEPRACHAPE est un produit prêt à l'emploi à saupoudrer pour des sols en béton et des chapes en ciment pour augmenter la résistance à l'abrasion pour :

- ✓ des garages;
- ✓ des halles d'entrepôt, des rampes;
- ✓ des balcons etc.

MODE D'EMPLOI

♦ Mettre en place le béton normal ou la chape et talocher à la hauteur de construction avec l'hélicoptère.

♦ Attendre jusqu'à ce que l'on ne s'enfonce plus dans le béton.

♦ Enlever d'éventuels résidus d'eau.

♦ L'humidité des surfaces doit être encore suffisamment élevée pour pouvoir humidifier de façon uniforme le produit à saupoudrer.

♦ Protéger les surfaces fraîches du soleil, du vent et de la pluie.

♦ Le saupoudrage s'applique en deux mains.

♦ Saupoudrer et talocher des quantités partielles de SEPRACHAPE.

♦ Surveiller que les bords soient toujours saupoudrés et talocher jusqu'à ce que la structure désirée de la surface soit atteinte.

♦ Talocher avec l'hélicoptère.

♦ Les petites surfaces peuvent être talochées à la main.

♦ Traiter avec un produit contre la dessiccation, ou prendre des mesures conformes à la protection contre l'évaporation.

♦ Le traitement ultérieur est à poursuivre durant 7 jours min. (encore mieux 10 - 14 jours).

♦ Une humidification supplémentaire avec de l'eau est recommandée.

PRÉCAUTIONS

♦ Il est important que le béton ou la chape en ciment mis en œuvre auparavant garde une humidité de surface suffisante.

♦ Saupoudrer SEPRACHAPE de façon uniforme et talocher jusqu'à ce que la surface devienne foncée (par absorption d'eau du support).

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

♦ Le SEPRACHAPE est livré dans des sacs de 25 kg.

STOCKAGE

♦ SEPRACHAPE doit être stocké dans son emballage bien fermé au sec à l'abri de l'humidité.

CONSERVATION

♦ SEPRACHAPE se conserve dans son emballage d'origine pendant six mois.

DOSAGE

♦ 3 – 6 kg/m²