



SEPRA-ENDUIT®

ENDUIT DE FAÇADE



PRÉSENTATION

◇ Enduit d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures en maçonnerie ou béton.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	1,8 kg/dm ³
Granulométrie	1,5 mm
Résistance à la compression	4,2 N/mm ²
Résistance à la flexion	2,4 N/mm ²
Coeff. d'absorption d'eau	< 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

◇ SEPRA-ENDUIT est enduit minéral allégé, prêt à l'emploi, composé de liants hydrauliques (chaux + ciment), granulats minéraux sélectionnés et adjuvants.

DOMAINES D'APPLICATION

◇ SEPRA-ENDUIT est un enduit destiné à l'imperméabilisation et à la décoration de tous les types de supports dont la densité minimale à l'état sec est de 350 kg/m³ comme par exemple les maçonnerie en blocs, en briques, en béton cellulaire (min. C 3/05).

MODE D'EMPLOI

1. Travaux préliminaires :

◇ Les maçonneries à recouvrir doivent

être stables, rugueuses, homogènes et sèches.

◇ Nettoyer le support avant toute application et l'humidifier si nécessaire.

2. Mise en œuvre :

◇ Appliquer mécaniquement SEPRA-ENDUIT en deux couches successives (une première de + 12mm et après 1 à 2 heures, une seconde d'environ 6 mm)

◇ Dresser la première couche à l'aide de la règle dentelée (afin d'éliminer les bulles d'air)

✓ Pour une finition rustique :

◇ La dernière couche sera flaconnée à l'aide d'un pistolet à entonnoir de type sablon ou similaire.

✓ Pour une finition grattée :

◇ Peigner, en plus, la première couche

horizontalement avec un peigne de plafonneur.

◇ La seconde couche sera dressée de la même façon, puis aplanie avec un outil approprié.

◇ Attendre le début du durcissement de l'enduit avant de gratter la surface.

◇ Le temps entre l'application de l'enduit et le grattage ne peut être défini car il est fonction des conditions atmosphériques rencontrées au moment de l'application de l'enduit.

PRÉCAUTIONS

◇ Manipulation non dangereuse.

◇ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

◇ SEPRA-ENDUIT est livré dans des sacs de 25 kg

◇ Un sac de 25 kg donne environ 22,5 lt de mortier humide. Appliqué en 18 mm (brut), un sac permet de couvrir + 0,9 m².

STOCKAGE

◇ SEPRA-ENDUIT doit être stocké sur des palettes à l'abri de l'humidité.

CONSERVATION

◇ SEPRA-ENDUIT se conserve dans son emballage d'origine pendant six mois

DOSAGE

◇ Finition :

✓ 1^{ère} passe (couche de base, min. 12 mm) : env. 16 kg/m²

✓ 2^{ème} passe (couche de finition, épaisseur min. 6mm) : env 8 kg/m²

◇ Finition (ép. 12mm) sur un enduit de base : env. 16 kg/m²