



PRÉSENTATION

SEPRACUR est un produit de cure pour bétons et mortiers frais.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- Après séchage, SEPRACUR forme à la surface du béton une pellicule imperméable qui protège les surfaces de béton frais de tous les effets néfastes résultant d'une évaporation trop rapide de l'humidité superficielle.
- Ce film protecteur se désagrègera peu à peu sous les effets conjugués de l'usure et des agents atmosphériques pour laisser apparaître une surface sans tache.
- SEPRACUR offre un moyen économique de s'assurer que tout le béton frais vient à maturation convenablement sans avoir à procéder à une humidification continue ou à étaler une toile de jute sur tout le béton.

DOMAINES D'UTILISATION

SEPRACUR peut être pulvérisé sur :

- ✓ Bétons de couleur naturelle en surfaces horizontales ou verticales (coffrages glissants);
- ✓ Routes, autoroutes, pistes aéroports;
- ✓ Dalles en béton, chapes de mortier;
- ✓ Ouvrages d'art;
- ✓ Éléments préfabriqués.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	liquide
Couleur	blanche
Densité	0,86 ± 0,015
Point d'inflammabilité	> 45°C
Temps de séchage à 20°C	14 à 15 mn

MODE D'EMPLOI

Après agitation des fûts, SEPRACUR doit être pulvérisé sur la surface du béton frais.

DOSAGE

- 6 à 8 m² pour 1 kg de SEPRACUR.
- ✓ Veuillez ne pas appliquer plus que la quantité indiquée car vous n'obtiendrez aucun supplément de protection en augmentant la dose.

PRÉCAUTIONS

- En cas de contact avec la peau, nettoyer avec un solvant (essence, white spirit,...) puis laver à l'eau et au savon.
- Interdire de fumer à proximité des fûts et lors de l'application.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20 kg.
- Fût de 200 kg.

STOCKAGE - CONSERVATION

- Le produit ne gèle pas mais en période de froid, il est nécessaire de l'homogénéiser avant utilisation.
- Dans son emballage d'origine intact, SEPRACUR se conserve 2 ans maximum.