



CARACTÉRISTIQUES

Couleur	▪ Gris
Densité apparente	▪ 1,30 gr/cm ³ ± 0,10
Eau de dosage	▪ Approx. 240 cc. pour 1 kg de poudre
Pot-life	▪ Approx. 4- 5 heures.
Résistance à compression	▪ Approx. 200 kg/cm ²
Résistance à flexotraction	▪ Approx. 50-60 kg/cm ²

PRÉSENTATION

- SEPRAFIX est un mortier-colle pour carrelages, mosaïque, faïence et tout revêtement céramique.
- SEPRAFIX est un mortier sec préalablement mélangé à base de ciment et de sable de quartz.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Lors d'une application correcte, SEPRAFIX garantit une adhésion parfaite et durable entre les carrelages et leur support.

DOMAINES D'APPLICATION

- On utilisera SEPRAFIX pour la pose des carrelages et mosaïques tant en céramique qu'en verre, pierre naturelle, marbre mural, etc.. SEPRAFIX ne contient pas de fibres d'amiante.
- Ne pas employer SEPRAFIX sur bois, panneau aggloméré métal.

MODE D'EMPLOI

- Comme support, on prendra le béton, le béton léger, la chape ou le crépi. Ce support doit être propre, apte à porter et stable.
- Détremper 10 kg de SEPRAFIX dans environ 2,5 litres d'eau propre ; remuer soigneusement jusqu'à obtention d'une masse homogène.
- Après une pause de 10 minutes, le mortier SEPRAFIX reste applicable durant 4-6 heures.
- Ne pas travailler à une température inférieure à +4°C.
- Étendre une mince couche de contact sur le support avec le côté lisse du peigne.

- Appliquer ensuite le mortier-colle SEPRAFIX directement sur cette couche de contact encore fraîche avec le côté dentelé.
- Cette couche adhésive reste utilisable pendant 10 à 15 minutes.
- La superficie striée devra être dimensionnée de telle façon qu'aucune peau ne puisse se former à la surface du mortier-colle.
- Poser le carrelage sur la couche fraîche en exerçant une forte pression. En cas d'écarts minimes, l'égallisation du fond peut être exécutée directement avec SEPRAFIX.
- Les carrelages adhèrent immédiatement sans bouger. Une correction peut être apportée durant 20 à 30 minutes.
- On pourrait s'engager avec précaution sur les dalles posés avec SEPRAFIX au plus tôt 24 heures après la pause.
- Il est préférable toutefois de recouvrir le passage.



CONSOMMATION

- Pour une épaisseur de 1 mm on utilisera environ 1,2 kg de mélange sec SEPRAFIX par m².
- La consommation effective dépend de la nature du support, du format des carreaux ainsi que du type du peigne ; elle varie entre 3 et 5 kg par m².

CONDITIONNEMENT

SEPRAFIX est livré en emballages de 5 & 25 kg.

STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine intact, SEPRAFIX se conserve un an.