



PRÉSENTATION

SEPRAJOINT est un matériau de jointoiment à base de ciment sous forme de poudre, il est prévu pour le jointoiment de revêtements céramiques pour murs et sols.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- SEPRAJOINT résiste à la lumière, à l'eau, au gel, dégel, il est utilisé pour des joints d'une largeur d'environ 5 mm.
- SEPRAJOINT durcit sans fissures et donne des joints d'une surface très lisse et facile à l'entretien.
- Densité apparente : 1,40 – 1,50 g/cm³
- Teinte spéciale sur demande.

MODE D'EMPLOI

- Le revêtement à jointoyer ne doit normalement pas être humidifié.
- Les joints sales doivent cependant être nettoyés, et les restes de colle durcie, grattés.
- Après leur pose, les revêtements céramiques ne peuvent être jointoyés avant 24 heures.
- Mélanger le contenu du sac de 5 kg avec environ 2 L d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse sans grumeaux.
- Laisser reposer ce mortier homogène pendant quelques minutes puis le remuer énergiquement.
- Aucun autre matériau n'en sera mélangé au SEPRAJOINT comme, par exemple, ciment ou autres charges.
- Le mortier prêt à l'emploi sera utilisé dans les 2 heures selon les méthodes habituelles de jointoiment.
- Suivant le degré d'absorption du revêtement céramique, on pourra, après 5 à 15 minutes, entreprendre le nettoyage à l'aide d'une éponge tendre et d'eau propre.
- Un film de ciment éventuel sera éliminé à l'aide d'un chiffon doux.

- Si le rapport eau / ciment n'est pas respecté (en raison de différentes capacités d'absorption des matériaux et de l'influence climatique) des tâches peuvent apparaître à la surface des joints. Ceci peut être évité en préservant ultérieurement l'humidité des joints.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser SEPRAJOINT à une température inférieure à 5°C.

CONSOMMATION

- Le jointoiment de 1 m² de revêtement céramique exige, suivant le format des carreaux et la largeur des joints, entre 300 et 800 g de SEPRAJOINT.

CONDITIONNEMENT

- SEPRAJOINT est livré en sacs papier de 5 kg.

STOCKAGE

- Non ouvert, SEPRAJOINT se conserve à sec environ un an.

