



PRÉSENTATION

◆ Revêtement semi-épais de décoration intérieure

DONNÉES TECHNIQUES

Nature du produit	Dispersion acrylique thixotrope sans solvant
Tous coloris sur commande supérieure à 1500 kg	
Densité à 20°C	1,600 - 1,800 gr/cm ³
Viscosité BROOKFIELD RVT (7-20) à 20°C	15000 - 40000
Viscosité BROOKFIELD RVT (7-50) à 20°C	10000 - 20000
Extrait sec	72% - 80%
Température d'utilisation	+5°C minimum, ne pas utiliser par très forte chaleur ou en plein soleil

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- ◆ Après un temps de séchage de 1 à 3 heures selon température et humidité, SEPRASOUPLE forme un film microporeux résistant à la fissuration et au faïençage.
- ◆ Imperméabilise le support tout en le laissant respirer.
- ◆ Excellente résistance à l'U.V. et au vieillissement.
- ◆ Contient un fongicide qui évite le développement des moisissures.
- ◆ Lessivable.

DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Protection et décoration des supports :
 - ✓ Bois ;
 - ✓ Ciments ;
 - ✓ Plâtre ;
 - ✓ Bétons ;
 - ✓ Briques ;
 - ✓ Crépis de chaux, etc. . .

MODE D'EMPLOI

1. Préparation du support :

- ◆ Les supports doivent être lisses, pas de fissures, dépoussiérés, exempts de taches de graisses, fuel, huile, rouilles, et de toute substance pouvant nuire à la bonne tenue du revêtement.
- ◆ Sur les peintures anciennes, il y a lieu de procéder à un essai d'adhérence.
- ◆ Si l'essai est concluant et que l'on conserve ces peintures, il est nécessaire d'exécuter un lessivage.
- ◆ Si l'adhérence est douteuse, poncer ou décaper.
- ◆ Dans le cas d'un support qui s'effrite, effectuer un brossage jusqu'au support sain.

2. Mise en œuvre du produit :

- ◆ La mise en œuvre du produit se fait à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

- ◆ La finition désirée (mouchetée, légèrement crépie) peut être obtenue à l'aide d'un rouleau approprié et d'une dilution adéquate.

PRÉCAUTIONS

- ◆ Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après la mise en œuvre.
- ◆ Manipulation non dangereuse.
- ◆ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

- ◆ Le SEPRASOUPLE est livré dans des seaux plastiques de 25kg.

STOCKAGE

- ◆ Le SEPRASOUPLE doit être stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

CONSERVATION

- ◆ Le SEPRASOUPLE se conserve dans son emballage d'origine intact pendant un an.

DOSAGE

- ◆ Sur un support peu absorbant :
 - ✓ 200 à 300 g/m²
- ◆ Sur un support poreux :
 - ✓ 400 à 600 g/m²