

SUPRAÉTANCHE®

Rapport d'essai du Laboratoire central Barcelone N° 95007171 / Rapport d'essai du laboratoire OREX Bruxelles
Avis Technique Veritas en cours / Avis Technique du Centre d'Essais et des Techniques de la Construction de Tunis



CARACTÉRISTIQUES

Dispersion acrylique sans solvant	
Monocomposant	
Extrait sec en poids	▪ 66% ± 2
Viscosité Brookfield RVT (20-6)	▪ 30000 à 40000 cP à 20°C
Température d'utilisation	▪ +5°C minimum
Couleur	▪ Blanc
Densité à 20°C	▪ 1,135 - 1,400 (g/cm³)

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- Après un temps de séchage de 1 à 4 heures selon température et humidité, SUPRAÉTANCHE forme un film satiné microporeux et élastique résistant à la fissuration et au faïençage.
- Imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support.
- Excellente résistance au vieillissement et aux U. V.
- Contient un fongicide qui évite le développement des moisissures superficielles.
- Permet un aspect de finition satiné, granité ou moucheté.

DOMAINES D'UTILISATION

- Imperméabilisation de tous supports : Béton, enduit de mortier, de ciment, briques.
- Finition de travaux neufs.
- Ravalements.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support devra être exempt de graisse, huile de décoffrage, poussière, laitance.

● Nombre de couches à appliquer :

au minimum 2 couches croisées dosées comme suit :

- ✓ la première légèrement diluée afin de compenser l'absorption du support.
- ✓ la seconde pure et non diluée.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Hors poussière : 40 mn à 25°C.
- Sec : 4 heures à 25°C.

MISE EN ŒUVRE

- A la brosse, au rouleau.
- Traiter les fissures éventuelles avant application du SUPRAÉTANCHE.
- 2 heures après environ, appliquer le SUPRAÉTANCHE en une couche.
- Un revêtement plus épais peut être obtenu par application de deux couches exécutées à 2 heures d'intervalle selon température.
- La finition désirée (mouchetée, légèrement crépie) peut être obtenue à l'aide d'un rouleau approprié.
- Ne pas appliquer sur support traité au silicone depuis moins de cinq ans.
- Pour renforcer les caractéristiques mécaniques du revêtement, il est possible d'interposer un non tissé léger, ou une fibre de verre, entre les deux couches du SUPRAÉTANCHE.



CONSOMMATION

0,5 à 1,5 kg / m² environ selon la nature du support et l'aspect de la surface désirée.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 10 & 20 kg.

STOCKAGE

SUPRAÉTANCHE se conserve pendant un an dans un local à température ambiante en emballage intact.